

Forudgående proces for nedrivning af bygninger



Murværk og mørtel

- Hvornår er bygningen opført?
- Hvor mange m2 facade?
- Massivt murværk eller med hulmur?
- Er der muret med kalk- eller cementmørtel?

Miljøscreening og sortering

- Bygningen skal være rensat for forurenende stoffer
- Adskil mursten fra andre materialer
- Sodsten må under ingen omstændigheder læsses

Nedrivning – proces

- Undgå at køre i murstenene
- Læs med gummiged
- Anvend skovl til læsning
- Detaljeret nedrivningsanvisning →

Aflevering af mursten

- Ved mængder på mere end 30 tons afhenter Gamle Mursten på nedrivningspladsen.
- Ved mængder mindre end 30 tons afleveres murstenene til genbrug hos RGS Nordic

Mursten til genbrug godkendes ved at sende billedmateriale til RGS Nordic eller Gamle Mursten af læsset.

Forslag til nedrivning

- Facader og bagmur af mursten må blandes ved nedbrydning og løsning.
- Ligger der store klumper efter det er landet på jorden/pladsen, så løft blokkene igen og drop dem på pladsen indtil de er adskilt i mindre fraktioner, foretrukket ned til enkelt-sten.
- Der må ikke køres i materialet.
- Hvis der er mellemdæk, træk da murværket ud og læs det inden der køres i materialet. Hvis det ikke er muligt, så koncentrer indsatsen omkring facaderne og læs dem.
- Murværk med bagsten af porrebeton/gasbeton og cement sten adskilles og kun murstenene læsses.
- Mursten fra skorsten anvendes ikke/må ikke læsses under nogen omstændigheder.
- Molersten og ler sten læsses ikke, dog kan mindre mængder accepteres hvis det ikke kan adskilles.
- Mursten i alle størrelser kan anvendes til genbrug.
- Mursten under jordniveau anvendes ikke.
- Mursten til genbrug fra nedrivningen afleveres hos RGS Nordic i hele landet.

Gamle Mursten med sjæl og historie



www.gamlemursten.dk

www.gamlemurstentech.dk

Skotlandsvej 16

5700 Svendborg

Tlf.: +45 6221 1416

mail@gamlemursten.dk

Eksempler på godkendte læs med mursten til genbrug



Er du i tvivl om dine gamle mursten kan genbruges?

Gamle Mursten Tech kan teste gamle mursten for trykstyrke, frost og vandoptag. Hvis de lever op til vores kvalitetskrav, kan de gamle mursten CE-mærkes og genbruges i nye byggerier.



Gamle Mursten i nye byggerier



Frederiksbjerg skole

Antal sten: 400.000
Co2 sparet: 200 tons



Byhusene Islands Brygge

Antal sten: 640.000
Co2 sparet: 320 tons

Gamle Mursten med sjæl og historie



www.gamlemursten.dk
www.gamlemurstentech.dk
Skotlandsvej 16
5700 Svendborg
Tlf.: +45 6221 1416
mail@gamlemursten.dk